


Technisches Datenblatt

ABAMAL FUNGIZIDE PENETRATION

ABAMAL Fungizide Penetration ist ein spezielles Antipilzmittel, das tief in den Untergrund eindringt, dessen Saugfähigkeit vereinheitlicht und die Oberfläche festigt. Es sorgt für eine bessere Haftung nachfolgender Schichten und enthält gleichzeitig Komponenten, die Pilzbefall beseitigen und dessen Neubildung verhindern. Die dampfdurchlässige Zusammensetzung lässt den Untergrund atmen und trägt so zur Feuchtigkeitsregulierung bei. Dies gewährleistet die langfristige Wirksamkeit der ABAMAL Anti-Pilz-Beschichtung.



Chargennummer: Etikett

Herstellungsdatum: Etikett

Mindesthaltbarkeitsdatum: 48 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Originalverpackung

Stand: 10.1.2026

Version: Für den privaten Gebrauch



1 L



2 L



5 L

ABAMAL Fungizide Penetration ist für die Anwendung im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Es wird auf mineralischen, Putz- und Beton-Oberflächen, als Vorbereitung für Beschichtungen, zum Schutz vor Schimmel und Feuchtigkeit eingesetzt.

Technische Eigenschaften

Farbe: weißliche Dispersion im flüssigen Zustand, farblos bis milchig trüb nach dem Trocknen.

Ergiebigkeit: 1 Liter verdünnt ist ausreichend für ca. 10 m²

Verarbeitungstemperatur: Die Temperatur von Grundierung, Untergrund und Raumumgebung muss während der Verarbeitung und innerhalb von 24 Stunden nach der Verarbeitung zwischen +5 und +35 °C liegen, idealerweise zwischen +10 und +25 °C.

Lagerung: Trocken, kühl und frostfrei, in der originalverschlossenen Verpackung 48 Monate haltbar bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Nicht verbrauchte Grundierung gut verschlossen aufbewahren.

Verpackung: 1, 2 und 5 l, im HDPE-Kanister

Anwendungshinweise

Werkzeuge: Pinsel, Bürste oder Rolle/Walze

Verdünnungsempfehlung: Die Grundierung wird mit Wasser verdünnt verwendet. Die Verdünnung beträgt 1:3: ein Teil Grundierung, drei Teile Wasser.

Mischen: Die benötigte Menge je nach Flächengröße in einen separaten Behälter geben und drei Teile Leitungswasser hinzufügen. Anschließend die gesamte Menge anrühren.

Trocknung: Die Grundierung sollte idealerweise mindestens 12 Stunden trocknen.

Berührungsfest: 2 Stunden

Für den folgenden Anstrich: 24 Stunden
(WFT 240 µm, t = 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit 60 % Vol.)

Durchgetrocknet: 24 Stunden

Reinigung der Werkzeuge nach der Anwendung: Schützen Sie alle Werkzeuge während der Arbeitspausen vor dem Austrocknen und waschen Sie diese nach der Arbeit mit Wasser aus.

Oberflächenschutz: Sollten Bereiche, die nicht mit einer Grundierung beschichtet werden sollen, verunreinigt sein, waschen Sie diese sofort mit Wasser ab. Sorgen Sie während der Anwendung und Trocknung für ausreichende Belüftung.

Fungizide Penetration nicht auftragen, wenn: die relative Luftfeuchtigkeit über 80 %, die Untergrundfeuchte über 4 % und die des Beton über 2,5 % liegt.

ANWENDUNG

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig, frei von Öl- und Fettflecken, Staub, Schimmel, Salz, Rost, Rissen sowie losen Beschichtungen oder alten Tapeten sein. Neu hergestellte Grundputze müssen eine gleichmäßige Struktur aufweisen und ausreichend ausgehärtet sein (dies gilt vor allem für neue und ausgebesserte Mineral-, Brisolit- und Stuckputze, mindestens 4 Wochen). Der Untergrund muss über die gesamte Fläche die gleiche Saugfähigkeit und Struktur aufweisen. Dünnbeschichtputze sind ebenfalls geeignet. Der Untergrund muss ausreichend eben sein, alle Unebenheiten und Fehlstellen werden vom Anstrichmaterial nachgebildet. Beim Überstreichen von Strukturputzen kann die Struktur des Putzes leicht beeinträchtigt werden. Bei neuen Putzen ist es notwendig, lose Sandkörner (durch Schleifen, Bürsten) zu entfernen.

Verfahren und Anwendung: Die fungizide Penetrationsbeschichtung in einer Schicht auftragen und, je nach Umgebungsbedingungen, 3 - 12 Stunden trocknen lassen. Nach dem Trocknen der Penetrationsbeschichtung wird die ABAMAL Anti-Schimmel-Deckbeschichtung aufgetragen (gemäß der spezifischen Gebrauchsanweisung und dem ABAMAL Anti-Schimmel-Datenblatt).

WARN- UND ALLGEMEINE HINWEISE

Anwendungsbedingungen: Die Temperatur des Untergrunds als auch der Luft darf nicht unter +5 °C liegen. Während der Verarbeitung sind direkte Sonneneinstrahlung, Wind und hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Unter Bedingungen, die eine schnelle Trocknung der Innenbeschichtung begünstigen (z.B. sommerliche Temperaturen über +35 °C, Zugluft, erwärmter Untergrund usw.), sind alle Umstände (z. B. die Größe der Fläche) zu berücksichtigen, die eine korrekte Verarbeitung, insbesondere die Haftung, beeinträchtigen könnten. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ist mit einer langsameren Trocknung zu rechnen, in Einzelfällen auch mehr als 24 Stunden. Auch die Funktionalität der Beschichtung kann in diesem Fall beeinträchtigt werden.

Sicherheitshinweise: Details im Sicherheitsdatenblatt.

Während der Verarbeitung von ABAMAL Fungizid Penetration nicht essen, trinken oder rauchen. Wir empfehlen, die Augen mit einer Schutzbrille mit Seitenschutz zu schützen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen. Bei Augenkontakt mit fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe aufsuchen. Nach dem Waschen die Haut mit einer regenerierenden Creme behandeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung der Verpackung: Die Verpackung ist vollständig recycelbar. Das Material ist nicht als umweltgefährdender Stoff eingestuft. Nicht verwendetes Material oder Verpackung gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. Restliches Produkt als gemischten Bau- und Abbruchabfall entsorgen.

Technisches Datenblatt

ABAMAL FUNGIZIDE PENETRATION

SONSTIGE INFORMATIONEN

Dieses technische Datenblatt basiert auf unseren eigenen Erfahrungen und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Die hierin enthaltenen Verfahren und Empfehlungen stellen im Allgemeinen optimale und sichere, jedoch rechtlich unverbindliche Lösungen dar und begründen weder ein Vertragsverhältnis noch zusätzliche Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Anwender auch nicht von der Verantwortung, die Eignung dieses Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck unter bestimmten Bedingungen zu prüfen. Der Verbraucher ist für die korrekte Verwendung des Produkts verantwortlich. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf Laborergebnissen und unserer Berufserfahrung mit dem Ziel, bei der Anwendung des Produkts bestmögliche Ergebnisse auf professionellem Niveau zu erzielen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Auswahl des Produkts entstehen. Wir empfehlen daher dem Käufer bzw. Anwender, unsere Materialien fach- und sachgerecht auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den gegebenen Bedingungen im jeweiligen Objekt zu prüfen.

Dieses technische Datenblatt verliert mit der Veröffentlichung der Änderung seine Gültigkeit. Der Hersteller behält sich das Recht vor, spätere Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Angaben in technischen und Werbematerialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Aktualisierte Versionen der technischen Datenblätter sind auf Anfrage beim Hersteller erhältlich. Alle Angaben in diesem Handbuch sind unverbindlich.

Hersteller



ALPHA CZECH s.r.o.
U Plynárny 348/83
101 00 Prag 10
Tschechische Republik
www.alphaczech.com

Vertriebspartner (DE)



PRO Industrial s.r.o.
Zádražanská 1141
190 14 Prag
Tschechische Republik
www.pro-industrial.de